

K-FLEX ST/SK

La soluzione ideale per l'isolamento

New



K-FLEX ST/SK... Il più è fatto!



I bordi adesivizzati del tubo isolante sono protetti da strisce asportabili che rendono estremamente agevole e rapida l'operazione di ricongiunzione.



La fascetta di copertura è in materiale elastoimerico K-FLEX ST, spessore 2 mm, superficie interna adesivizzata con striscia protettiva asportabile.



Con la doppia chiusura è garantito il ripristino della tenuta e della permeabilità.

**TUBO PRETAGLIATO
A CHIUSURA AUTOADESIVA
CON NASTRO ISOLANTE
ANTICONDENSA SPESSORE 2 mm**

K-FLEX ST/SK:

- Già tagliato
- Bordi adesivizzati
- Nastro anticondensa di chiusura già applicato
- Pronto per l'installazione

**Operazioni di installazione
più rapide, pulite e precise.**

Grande risparmio di tempo e costi.

Garanzia di:

- ripristino dei requisiti dell'isolante
- ottimale rendimento dell'impianto.

Maggiore efficacia dell'isolamento.

Lunghezza standard tubi m	2
Spessori mm	9 - 13 - 19
Diametri mm	da 12 a 89

Su richiesta, disponibilità altre misure.

I

K-FLEX ST/SK

Limiti d'impiego +4 °C max +80 °C

Conducibilità termica λ W/(m·K) -20 °C = 0,034
EN ISO 8497 (DIN 52613) 0 °C = 0,036
+20 °C = 0,038

Conducibilità termica λ W/(m·K) L10 EN ISO 8497 (DIN 52613) +40 °C = 0,040

Permeabilità (μ) EN 12086 (DIN 52615) > 7000

Coefficiente resistenza alla diffusione del vapore (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572

Fuoco CL.1 (I)*
Brandkennziffer 5-2 (CH)
B1 DIN 4102 (D)*
Platten: Z-PA-III 2.3371
Schläuche: Z-PA-III 2.3372
DIN 4102 Teil 11 (Wand- und Dechdurchführung)
MI-NF (F)*
B1 ÖNORM B38000 (A)
BS 476 Part 6 1989 CL.0 (UK)

Problematiche di corrosione DIN 1988/7*; pH neutrale

Dati tecnici ecologici No Diphenyloxyde
No HFCKW - FCKW
No Formaldeide - Cd

Celle chiuse >95%

Resistenza all'ozono Eccellente

Resistenza all'olio Eccellente

Resist. a funghi e parassiti Eccellente

Resist. agli agenti atmosferici Eccellente

Riduzione del rumore Max 35dB (A)

odore Neutro

Schallabsorption nach EN ISO 11654 Absorberklasse D

* Supervisione da Istituto esterno.

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY



L'ISOLANTE K-FLEX

via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI) Italy
tel.: +39.039.6824.1 (r.a.) - fax: +39.039.6824560
www.lisolantek-flex.com

e-mail: italysales@isolante.com / international@isolante.com